

Tehnički list

ISOMAT CLASSICO COLOR

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu

Opis

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je odlična obradivost i pokrивna moć.

Primena

ISOMAT CLASSICO COLOR se preporučuje za upotrebu na novim ili površinama već bojenim emulzionim bojama na vodenoj bazi; na površinama gde se ne zahteva otpornost na pranje i prljanje (plafoni kod skladišta, stepeništa itd.).

Tehnički podaci

Boja:	bela i širok spektar boja iz ISOMAT COLOR SYSTEM-a
Tip:	emulziona boja na vodenoj bazi
Viskozitet (stabilnost):	20-25
Gustina:	1,64 kg/l
pH:	8,5-9,5 na +23°C
Neprozirnost:	min 90%
Belina:	min 65%
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Sledeći premaz:	nakon 3-4 h
Čišćenje alata:	
Nakon upotrebe, alat odmah isprati vodom.	

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od masnoća, trošnih delova, prašine itd.

- Pukotine ili spojeve popuniti akrilnom zaptivnom masom ISOMASTIC-A. Nepravilnosti u betonu popraviti polimer-modifikovanim malterom DUOCRET.
- Malterisani zid popraviti gotovim malterima UNICRET i UNICRET-FAST.
- Za gletovanje površina, koristiti glet-masu STUCCOCRET.

Nakon toga prajmerisati akrilnim, mikronizovanim prajmerom na bazi vode PRIMER COLOR ili PRIMER PRO, razređenim po uputstvu iz tehničkih listova proizvoda. PRIMER PRO ili PRIMER COLOR je idealan i za stabilizaciju površina, kada je površina nestabilna ili trošna. Prajmerisanje nije neophodno ukoliko je podloga zdrava.

2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga u dva sloja nerazređenog ili razređenog sa 10-15% čiste vode. Drugi sloj se nanosi razređen sa 5-10% čiste vode, nakon što se prvi potpuno osuši. Temperatura tokom primene i sušenja boje bi trebalo biti između +10°C i +35°C.

Potrošnja

ISOMAT CLASSICO COLOR pokriva 12 m²/l po premazu, na prethodno pripremljenu površinu.

Pakovanje

ISOMAT CLASSICO COLOR se isporučuje u kantama od 3 l, 10 l i 15 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +40°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i mraza.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A). Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda a, tip WB je 30 g/l (2013) za gotov proizvod. Gotov proizvod ISOMAT CLASSICO COLOR sadrži max <30 g/l VOC.

ISOMAT d.o.o.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, SRBIJA
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs