

# STUCCOCRET-BIO

## Masa za gletovanje

### Opis

STUCCOCRET-BIO je praškasta glet masa na bazi kreča, za gletovanje unutrašnjih malterisanih zidova, kao i gips kartonskih ploča. Mešanjem sa vodom formira se pasta izuzetne obradivosti, pogodna za gletovanje. Klasifikovan je kao tip GP CS I, W0 malter, prema EN 998-1.

### Primena

STUCCOCRET-BIO se koristi za poravnavanje unutrašnjih površina koje će biti pokrivene bilo kojom disperzionom bojom. Namenjen je za površine od betona ili maltera, i zamjenjuje uljane glet-mase i slične materijale.

### Tehnički podaci

Oblik:	prah
Boja:	bela
Potrošnja vode:	7 l/20 kg džak
Spec. težina suvog maltera:	1,00 ± 0,10 kg/l
Spec. težina zamešanog maltera:	1,45 ± 0,10 kg/l
Sila adhezije:	0,40 N/mm <sup>2</sup>
Koeficijent termičke provodljivosti ( $\lambda_{10,suv}$ ):	≤ 0,35 W/(m.K)
Koeficijent paropropusnosti ( $\mu$ ):	10

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora da bude suva, čista, bez prašine, masnoće, boje i sl. Nema potrebe za prajmerisanjem pre nanošenja materijala.

#### 2. Nanošenje

Sadržaj jedne vreće STUCCOCRET-BIO se dodaje u vodu uz stalno mešanje do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta pa ponovo promešati masu. Masa se potom nanosi gletericom u dva sloja. Drugi sloj sledi kada se prvi sloj u potpunosti osuši. Brušenje i bojenje finalnog sloja sledi otprilike posle 12 sati.

### Potrošnja

Oko 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm.

### Pakovanje

STUCCOCRET-BIO se isporučuje u papirnim vrećama od 20 kg.

### Rok upotrebe - Skladištenje

Papirna vreća od 20 kg: 12 meseci od datuma proizvodnje.

Svi gore navedeni rokovi trajanja su važeći ukoliko se proizvod skladišti u originalnom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

# STUCCOCRET-BIO



**ISOMAT D.O.O.**  
PRHOVACKA BB 22310 SIMANOVCI  
SERBIA

17

**EN 998-1**

**General purpose plastering mortar (GP)**  
**for internal use**

DoP. No.: STUCCOCRET BIO/1276-01

**Reaction to fire:** Class A1

**Adhesion:** 0,4 N/mm<sup>2</sup> – **FP:** A

**Water absorption:** W0

**Water vapour diffusion coeff.:**  $\mu$ 10

**Thermal conductivity:** ( $\lambda_{10,dry}$ ) 0,35 W/mK

**Durability** (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

**ISOMAT D.O.O.**  
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci  
Telefon: +381 22 215 0 100, Fax: +381 22 215 0 101,  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)

Sve tehničke informacije i instrukcije date u ovom Tehničkom opisu proizvoda su bazirane na znanju i iskustvima inženjera iz Odeljenja za Istraživanje i Razvoj naše kompanije, kao i na rezultatima iz višegodišnje prakse pri ugrađivanju naših proizvoda. Preporuke i sugestije date u uputstvu za upotrebu proizvoda su bez garancije zbog radnih uslova na gradilištu koji ne mogu biti kontrolisani sa strane naše firme. U vezi toga, sam korisnik je odgovoran da predviđi sve uslove prilikom ugradnje određenog proizvoda. Važeći tehnički opis automatski poništava sve prethodno izdate u vezi jednog istog proizvoda.

